



**ПЕЧАТЬ**  
МАЙХОНГ

## АСН65

80g Semi-gloss paper

Acrylic

60g Yellow glassine

### Лицевой слой

Поверхность этого продукта суперкаландрированная с высокой белизной.

Вес	80 ± 5% г/м <sup>2</sup>
Толщина	71 ± 5% микрон
Белизна	≥ 85%
Глянец	70 ± 5%

### Клей

В данном продукте используется перманентный акриловый клей на водной основе, который отлично держится на многих упаковочных материалах. Рекомендуется наносить этикетки на гладкие и плоские поверхности. Перед использованием необходимо провести комплексное тестирование этикетки в условиях конечного использования. Этот клей соответствует стандарту FDA 175.105 и может использоваться для этикетирования пищевых, фармацевтических и косметических продуктов, не имеющих прямого контакта.

Начальная адгезия	≥ 13 N
Окончательная адгезия (90°)	≥ 6 N/25 mm
Температура аппликации	10 °C
Температура применения	от -10 °C до +80 °C

### Подложка

Вес	58 ± 5% г/м <sup>2</sup>
Толщина	53 ± 5% микрон
Усилие на разрыв	≥ 5.0 kN/m



- Белая полуглянцевая бумага
- Постоянный клей, акрил
- Жёлтый глассин

### Печать и обработка

Применяется для офсетной, флексографической и других типов печати. Необходимо следить за вязкостью краски, чтобы избежать осыпания покрытия из-за слишком вязкой краски. Отличные характеристики обработки бумаги, подходит для ротационной и плоской высечки.

Избегайте чрезмерного натяжения при перематке, которое может привести к растяжению этикетки.

### Хранение

Срок годности один год при температуре 23 ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%. Если этикетка прошла испытания, она может использоваться и после истечения срока годности.

### Условия применения

Все описания относительных материалов, технические характеристики и рекомендации по использованию основаны на результатах испытаний, которые считаются достоверными, но не являются гарантией.

Проводите испытания перед производством, чтобы избежать потенциальных рисков, связанных с различными условиями эксплуатации и обработки.