



ПЕЧАТЬ
МАЙХОНГ

АСМ65

80g Semi-gloss paper

Hotmelt

60g Yellow glassine

Лицевой слой

Поверхность этого продукта суперкаландрированная с высокой белизной.

Вес	80 ± 5% г/м ²
Толщина	71 ± 5% микрон
Белизна	≥ 88%
Глянец	70 ± 5%

Клей




В этом материале используется клей-расплав, с высокими показателями начальной вязкости и конечной липкости, он имеет отличную адгезию на различных упаковочных материалах. Не подходит для поверхности ПВХ.

Начальная адгезия	≥ 13 N
Окончательная адгезия (90°)	≥ 6 N/25 mm
Температура аппликации	10 °C
Температура применения	от -15 °C до +65 °C

Подложка

Вес	58 ± 5% г/м ²
Толщина	53 ± 5% микрон
Усилие на разрыв	≥ 5.0 kN/m



-  Белая полуглянцевая бумага
-  Постоянный клей, каучук
-  Жёлтый глассин

Печать и обработка

Применяется для офсетной, флексографической и других типов печати. Необходимо следить за вязкостью краски, чтобы избежать осыпания покрытия из-за слишком вязкой краски. Отличные характеристики обработки бумаги, подходит для ротационной и плоской высечки.

Избегайте чрезмерного натяжения при перематке, которое может привести к растяжению этикетки.

Хранение

Срок годности один год при температуре 23 ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%. Если этикетка прошла испытания, она может использоваться и после истечения срока годности.

Условия применения

Все описания относительных материалов, технические характеристики и рекомендации по использованию основаны на результатах испытаний, которые считаются достоверными, но не являются гарантией.

Проводите испытания перед производством, чтобы избежать потенциальных рисков, связанных с различными условиями эксплуатации и обработки.