



ПЕЧАТЬ
МАЙХОНГ

F3750

80um White PE

Acrylic

60g White glassine

Лицевой слой

Поверхность материала имеет коронную обработку, обладает отличной гибкостью и растяжимостью, превосходными технологическими характеристиками.

Толщина	80 ± 10% микрон
Белизна	≥ 85%

Клей

Перманентный прозрачный акриловый клей - отлично держится на различных упаковочных материалах. Не рекомендуется наносить на неровную поверхность или тару, которая часто сжимается, из-за жесткости лицевой поверхности.

Начальная адгезия	≥ 16 N
Окончательная адгезия (90°)	≥ 8 N/25 mm
Температура аппликации	10 °C
Температура применения	от -15 °C до +65 °C




Подложка

Вес	60 ± 10% г/м ²
Толщина	53 ± 10% микрон
Усилие на разрыв	≥ 5.0 kN/m

Хранение

Срок годности один год при температуре 23 ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%. Если этикетка прошла испытания, она может использоваться и после истечения срока годности.



-  Белая пленка PE
-  Постоянный клей, акрил GE202
-  Белый глассин

Печать и обработка

Применяется для офсетной, флексографической и других типов печати. Возможно применение УФ-краски и краски на основе растворителей. Избегайте перегрева во время обработки. Рекомендуется использовать чернила предназначенные для PE. Перед производством всегда рекомендуется проводить тестирование чернил.

Рекомендуется использовать острое высекальное лезвие, предназначенное для пленки, особенно при плоской выське. Отличная производительность при тиснении фольгой. Во избежание вытекания клея с края этикетки необходимо контролировать натяжение при перемотке.

Условия применения

Все описания относительных материалов, технические характеристики и рекомендации по использованию основаны на результатах испытаний, которые считаются достоверными, но не являются гарантией.

Проводите испытания перед производством, чтобы избежать потенциальных рисков, связанных с различными условиями эксплуатации и обработки.