



ПЕЧАТЬ
МАЙХОНГ

RZ5092

70g Thermal ECO

Hotmelt

60g Yellow glassine

Лицевой слой

Термочувствительная мелованная бумага без верхнего покрытия. Для защиты качества изображения следует избегать длительного воздействия окружающей среды выше 50 °С или прямых солнечных лучей.

Вес	68 ± 3 г/м ²
Толщина	72 ± 6 микрон

Клей

Перманентный клей на основе каучука обеспечивает высокую начальную схватываемость и отличную адгезию к широкому спектру материалов, таких как пластик, стекло, картон. Не рекомендуется использовать на ПВХ-основах.

Начальная адгезия	≥ 18 N
Окончательная адгезия (90°)	≥ 20 N/25 mm
Температура аппликации	5 °С
Температура применения	от -20 °С до +60 °С

Подложка

Вес	58 ± 10% г/м ²
Толщина	50 ± 10% микрон



-  Термобумага
-  Постоянный клей, каучук
-  Жёлтый глассин

Печать и обработка

Может использоваться для печати всеми обычными способами. Из-за термочувствительности температура материала в процессе печати не должна превышать 50 °С. Краски, содержащие спирт или летучие органические растворители, могут повредить термослой. При использовании для флексографической печати рекомендуется применять УФ-краски или лаки на водной основе. Перед печатью рекомендуется протестировать краску.

Хранение

Срок годности один год при температуре 23 ± 2 °С и относительной влажности 50 ± 5%.

Примечание

Вышеизложенное не является гарантией, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для целей покупателя. Продукт должен быть тщательно протестирован в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения.