



**ПЕЧАТЬ**  
МАЙХОНГ

## SE8002

80um White PE

Acrylic

60g White glassine

### Лицевой слой

Белая полиэтиленовая пленка со средним гляncем.

Вес	82 ± 4 г/м <sup>2</sup>
Толщина	78 ± 4 микрон

### Клей




Постоянный акриловый клей. Разработан для широкого спектра температур и обеспечивает высокую начальную липкость ко многим поверхностям. Благодаря своей гибкости продукт особенно хорошо подходит для таких тар, как пластиковые пакеты, выдавливаемые бутылки и другие гибкие ёмкости.

Начальная адгезия	≥ 10 N
Окончательная адгезия (90°)	≥ 10 N/25 mm
Температура аппликации	5 °С
Температура применения	от -20 °С до +90 °С

### Подложка

Вес	60 ± 2 г/м <sup>2</sup>
Толщина	53 ± 3 микрон



-  Белая пленка PE
-  Постоянный клей, акрил
-  Белый глассин

### Печать и обработка

На обработанном коронным разрядом лицевом материале можно печатать буквенным способом, флексографией и шелкографией, хорошие результаты дает печать УФ-отверждаемыми красками и красками на водной основе. В процессе печати необходимо соблюдать осторожность при нагреве. Перед печатью рекомендуется протестировать чернила. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перематке, чтобы избежать вытекания.

### Хранение

Срок годности один год при температуре 23 ± 2 °С и относительной влажности 50 ± 5%.

### Примечание

Вышеизложенное не является гарантией, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для целей покупателя. Продукт должен быть тщательно протестирован в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения.