



ПЕЧАТЬ
МАЙХОНГ

SP1064

50um Clear PP

Acrylic

30um White glassine

Лицевой слой

Двухосноориентированная глянцевая прозрачная полипропиленовая пленка с печатным покрытием.

Вес	45 ± 4 г/м ²
Толщина	49 ± 5 микрон

Клей

Постоянный акриловый клей. Разработан для широкого спектра температур и обеспечивает высокую начальную липкость ко многим поверхностям.




Начальная адгезия	≥ 8 N
Окончательная адгезия (90°)	≥ 10 N/25 mm
Температура аппликации	5 °C
Температура применения	от -80 °C до +90 °C

Подложка

Вес	60 ± 2 г/м ²
Толщина	53 ± 3 микрон

PIAO DE HUA
PIAO ZHI HUA



-  Прозрачная пленка PP
-  Постоянный клей, акрил
-  Белый глассин

Печать и обработка

Подходит для буквенной печати, флексографии, глубокой печати и шелкографии, хорошие результаты при печати УФ-отверждаемыми красками и красками на водной основе. Перед производством всегда рекомендуется протестировать краску. Следует соблюдать осторожность при нанесении красок за край этикетки, особенно УФ-красок и УФ-отверждаемых лаков; высокая усадка покрытия может привести к отклеиванию этикетки от подложки. Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перематке, чтобы избежать вытекания.

Хранение

Срок годности один год при температуре 23 ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%.

Примечание

Вышеизложенное не является гарантией, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для целей покупателя. Продукт должен быть тщательно протестирован в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения.