



**ПЕЧАТЬ**  
МАЙХОНГ

## SZ5084

70g Thermal ECO

Hotmelt

60g White glassine

### Лицевой слой

Термочувствительная мелованная бумага без верхнего покрытия. Для защиты качества изображения следует избегать длительного воздействия окружающей среды выше 50 °С или прямых солнечных лучей.

Вес	68 ± 3 г/м <sup>2</sup>
Толщина	72 ± 6 микрон

### Клей

Постоянный акриловый клей. Разработан для широкого спектра температур и обеспечивает высокую начальную липкость ко многим поверхностям.

Начальная адгезия	≥ 8 N
Окончательная адгезия (90°)	≥ 10 N/25 mm
Температура аппликации	5 °С
Температура применения	от -20 °С до +70 °С

### Подложка

Вес	58 ± 10% г/м <sup>2</sup>
Толщина	50 ± 10% микрон



-  Термобумага
-  Постоянный клей, акрил
-  Белый глассин

### Печать и обработка

Может использоваться для печати всеми обычными способами. Из-за термочувствительности температура материала в процессе печати не должна превышать 50 °С. Краски, содержащие спирт или летучие органические растворители, могут повредить термослой. При использовании для флексографической печати рекомендуется применять УФ-краски или лаки на водной основе. Перед печатью рекомендуется протестировать краску.

### Хранение

Срок годности один год при температуре 23 ± 2 °С и относительной влажности 50 ± 5%.

### Примечание

Вышеизложенное не является гарантией, и покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для целей покупателя. Продукт должен быть тщательно протестирован в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения.